



Pittura opaca di qualità per legno, utilizzabile come mano di fondo o come finitura per interno.

Prodotto molto versatile, possiede elevato potere coprente e riempitivo, di facile applicazione e carteggiabilità.

Casabella utilizzato come finitura, permette di ottenere superfici opache di piacevole effetto estetico.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	opaco	
COMPOSIZIONE	legante a base di resine alchidiche	
PESO SPECIFICO	1,68 ± 0,02 g/cm ³ a 20 °C	
VISCOSITÀ BROOKFIELD	7.000 ± 1.000 cP	G3V10 a 20 °C
RESIDUO SECCO	75 ± 0,5 % p/p	





Per le norme di riferimento consultare la “Legenda – schede tecniche”

COLORE

Bianco,  **Colometers**
SYSTEM



CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

	ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	per ricopertura: 24 ore
	RESA PRATICA	11-13 m² /L per mano in funzione del tipo di supporto
	DILUIZIONE In volume	massimo 5% con diluente 700
	ATTREZZI	pennello, rullo

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: legno e suoi derivati (compensati, truciolati etc), privi di umidità.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da tracce di sporco, grasso, ecc.

Le vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura accurata o sabbatura o decapaggio chimico; le vecchie pitture ancora in buono stato devono essere pulite, sgrassate e carteggiate o spazzolate.

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

CARATTERISTICHE GENERALI	Pittura alchidica opaca per legno utilizzabile come fondo o come finitura per interno
RESIDUO SECCO	75 ± 0,5 % p/p
PESO SPECIFICO	1,60 ± 0,02 g/cm³ a 20 °C

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo.

Applicare in ambienti ben areati.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.

Si prega di leggere attentamente la scheda «RACCOMANDAZIONI GENERALI».

CQ Rev. 4 - Giugno 2014

“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA”



Boero Bartolomeo S.p.A.

I - 16121 Genova • Via Macaggi, 19 • Tel. +39 010 5500.1 • Fax +39 010 5500.300 • www.boero.it • sales.boero@boero.it