

**FASSA MM30 MALTA CEMENTIZIA IN POLVERE - kg.5 in sacco**

Cod.

451123



## DESCRIZIONE

malta cementizia secca premiscelata composta da calce idrata, cemento Portland, sabbie classificate ed additivi specifici per migliorare la lavorazione e l'adesione per la muratura di mattoni, blocchi in calcestruzzo, ecc. e per piccole riparazioni dove si richiede una lavorazione con protezione dall'umidità da circa kg.25 - aggiungere il 17,5-19,5% di acqua e mescolare in betoniera o per piccole quantità a mano o con agitatore meccanico per non più di 3 minuti - - tempi di lavorazione 1 ora - deve essere usata allo stato originale senza aggiunte di materiali estranei - temperatura di applicazione da +5°C a +35°C - fattore di resistenza alla diffusione del vapore (UNI EN 1745) - Classe M5 secondo UNI EN 998-2