

**SCHIUMA POLIURETANICA ANTIFUOCO PATTEX FR 77 -
ml.750 applicazione manuale**

Cod.

93569



DESCRIZIONE

in bombola, schiuma poliuretanic monocomponente autoestrudente - reazione al fuoco a contatto con materiali edili secondo DIN 4102 con classe di resistenza al fuoco B1- certificazione ITALIANA e EUROPEA antifluoco REI 180 EI 240 resistente al fuoco fino a 180 minuti con temperatura max di 240° con - studiata specificatamente per effettuare riempimenti, insonorizzazioni, coibentazioni, installazioni e sigillature di porte, finestre, tetti, crepe murali, barriere tagliafuoco, tubazioni, cavi e condotti attraverso pareti e pavimenti, che richiedono una particolare resistenza al fuoco - ideale nell'edilizia, laddove occorre sigillare piastre, puntellature intonacate o simili strutture con estrema precisione di dosaggio, e per materiali quali: legno, cemento, calcestruzzo, intonaco, materiali porosi da costruzione e materiali plastici (esclusi PE, PP, PTFE)